



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(saskaņā regula (ES) Nr. 574/2014)

1 lapa no 2 lapām

No FGEO-200/LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Neausts polipropilēna (PP) ģeotekstils „Fortex Geo 200“
(4 m x 100 m)

2.; 6a. Paredzētais izmantojums, saskaņotie standarti:

Paredzētais izmantojums	Saskaņotie standarti	Funkcijas
Ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā	LVS EN 13249:2017	F, S, R
Dzelzceļu būvniecībā	LVS EN 13250:2017	F, S, R
Zemes darbos, pamatu un balsta konstrukciju būvniecībā	LVS EN 13251:2017	F, S, R
Drenāžas sistēmās	LVS EN 13252:2017	F, S, D
Zemes erozijas regulēšanai (piekrastes aizsardzībai, krastu nostiprināšanai)	LVS EN 13253:2017	F, S, R
Ūdenskrātuvju un dambju būvniecībā	LVS EN 13254:2017	F, S, R
Kanālu būvniecībā	LVS EN 13255:2017	F, S, R
Cieto atkritumu novietņu būvniecībā	LVS EN 13257:2017	F, S, R
Šķidro atkritumu norobežojošās būvēs	LVS EN 13265:2017	F, R

Funkcijas: F - filtrācija; S - atdalīšana; R - nostiprināšana; D - drenāža

3. Ražotājs*:

UAB "BALTIJOS BRASTA"

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, LIETUVA
Tālrunis: +370-37-45 70 21; Fakss: +370-37-45 37 32
e-pasts: info@baltijosbrasta.lt; www.baltijosbrasta.lt

4. Pilnvarotais pārstāvis:

nav piemērojams

5. Eksploatācijas īpašību noturības 2novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

2 sistēma

6. Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

Nr. 0338 - Shirley Technologies Limited, trading as
BTTG, United Kingdom

6b. Eiropas novērtējuma dokuments; Eiropas tehniskais novērtējums; Tehniskā novērtējuma iestāde; Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

nav piemērojams

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

<i>Būtiskie raksturlielumi</i>	<i>Eksploatācijas īpašības</i>	<i>Testa metodes</i>
Laukuma svara	200 (± 20) g/m ²	EN ISO 9864
Stiepes izturība - gareniski / šķērsām (MD/ CMD)	18 / 18 (- 2,5) kN/m	EN ISO 10319
Pagarinājums pie maksimālās slodzes - gareniski / šķērsām (MD/ CMD)	50 / 50 (± 11,5) %	EN ISO 10319
Statiskas caurdures izturība (CBR tests)	2900 (- 435) N	EN ISO 12236



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(saskaņā regula (ES) Nr. 574/2014)

2 lapa no 2 lapām

No FGEO-200/LV

Dinamiskās perforācijas pretestība (krītoša konusa tests)		18 (+ 4,5) mm	EN ISO 13433
Atveres lielums (O ₉₀)		70 (± 21) µm	EN ISO 12956
Ūdens caurlaidība VI50 (V _{H50})		80 (- 24) mm/s	EN ISO 11058
Ūdens plūsmas caurlaides spējas plāknē - gareniski / šķērsām (MD / CMD)	HG 1,0; spiediens 20 kPa	14 / 12	l/m/s*10 ⁻⁴ (- 30 %) EN ISO 12958
	HG 1,0; spiediens 100 kPa	5,4 / 3,8	
	HG 1,0; spiediens 200 kPa	1,8 / 2,3	
Biezums (spiediens 2 kPa)		1,4 (± 0,15) mm	EN ISO 9863-1
Izturība	Jāapklāj 14 dienu laikā pēc tā ierīkošanas (saskaņā ar EN 12224). Paredzēts, ka tas ir izturīgs līdz 100 gadiem dabiskās augsnes ar 4 ≤ pH ≤ 9 un augsnes temperatūru ≤ 25 ° C, un ir ļoti izturīgs pret skābi un sārmainu vidi, pamatojoties uz izturības novērtējumu (EN ISO 13438, A metode, mod. 28 dienas ūdenī 80 °C temperatūrā, kam seko 112 dienas gaisā 100 °C temperatūrā)		
Bīstamas vielas	Mazāk nekā noteikts ES dalībvalstu noteikumos		
Vairāk informācijas	www.baltijosbrasta.lt ; www.eltete.lv		

8. Atbilstīgā tehniskā dokumentācija un/vai īpašā tehniskā dokumentācija: nav piemērojams

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Andrius Severinas, Projektu menedžeris

(Vārds, uzvārds)

Kaunas, 2020-01-31

(Vieta, izdošanas datums)

(Paraksts)

* Saskaņā ar būvizstrādājuma Regula Nr. 305/2011/ES; 2. panta 19. p. - „ražotājs” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo būvizstrādājumu vai kas projektējusi vai ražojusi šādu būvizstrādājumu un tirgo šo izstrādājumu ar savu vārdu vai preču zīmi“