

# DuPont™ Tyvek® Solid

## Tehnisko datu lapa



PIELIETOJUMS JUMTA SEGUMIEM EN 13859-1: 2010

PIELIETOJUMS SIENU KONSTRUKCIJAM EN 13859-2: 2010

Nazva **2480B**

Valoda

**Latviešu**

Materiala tips **HDPE**

Piemerojams

**Latvija**

| ĪPAŠĪBAS                                                                                                   | KLASIFIKĀCIJA     | MĒRVIENTĪBA      | NOMINĀLA      | MIN.  | MAKS. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------|-------|
| FUNKCIONALITĀTE: ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA, ŪDENS NECAURLAIDĪBA, METEOROLOĢISKĀ IZTURĪBA, REAKCIJA UZ UGUNI |                   |                  |               |       |       |
| Ūdens tvaiku caurlaidība (sd)                                                                              | EN ISO 12572 (C)  | m                | 0,03          | 0,015 | 0,05  |
| Temperatūras noturība                                                                                      | -                 | °C               | -             | -40   | +100  |
| Noturība zemās temperatūrās                                                                                | EN 1109           | °C               | -             | -     | -40   |
| UV pretestība                                                                                              | -                 | mēneši           | -             | -     | 4     |
| Produkcijas-/ Funkcionālā slāņa biezums                                                                    | -                 | mm               | 0,230 / 0,230 | -     | -     |
| Ūdens necaurlaidība                                                                                        | EN 1928 (A)       | klase            | W1            | -     | -     |
| Ūdens stabs                                                                                                | EN 20811          | m                | -             | 2     | -     |
| Reakcija uz uguni                                                                                          | EN ISO 11925-2    | klase            | E (*)         | -     | -     |
| FIZIKĀLĀS UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS                                                                           |                   |                  |               |       |       |
| Masa uz vienību                                                                                            | EN 1849-2         | g/m²             | 82            | 77    | 87    |
| Stiepes spēks garumā                                                                                       | EN 12311-1        | N/50mm           | 245           | 220   | 270   |
| Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā                                                                | EN 12311-1        | %                | 10,5          | 9     | 12    |
| Stiepes spēks platumā                                                                                      | EN 12311-1        | N/50mm           | 210           | 185   | 235   |
| Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā                                                               | EN 12311-1        | %                | 15            | 12,5  | 17,5  |
| Materiāla plēšanas noturība garumā                                                                         | EN 12310-1        | N                | 90            | 70    | 110   |
| Materiāla plēšanas noturība platumā                                                                        | EN 12310-1        | N                | 80            | 65    | 100   |
| ĪPAŠĪBAS PĒC NOVECOŠANĀS                                                                                   |                   |                  |               |       |       |
| UV un siltuma starojuma tests:                                                                             | EN 1297 & EN 1296 | atlikusī vērtība |               |       |       |
| Ūdens necaurlaidība                                                                                        | EN 1928 (A)       | klase            | W1            | -     | -     |
| Maksimālais stiepes spēks garumā                                                                           | EN 12311-1        | %                | 90            | -     | -     |
| Pagarinājums pie maks. stiepes spēka garumā                                                                | EN 12311-1        | %                | 85            | -     | -     |
| Maksimālais stiepes spēks platumā                                                                          | EN 12311-1        | %                | 90            | -     | -     |
| Pagarinājums pie maks. stiepes spēka platumā                                                               | EN 12311-1        | %                | 80            | -     | -     |
| PAPILDUS PARAMETRI                                                                                         |                   |                  |               |       |       |
| Garums (klienta izvēlētais, izteikts m)                                                                    | EN 1848-2         | Novirze %        | 0             | 0     | -     |
| Platums (klienta izvēlētais, izteikts mm)                                                                  | EN 1848-2         | Novirze %        | 0             | -0,5  | +1,5  |
| Materiāla izmēru pielāgšana                                                                                | EN 1848-2         | mm/10m           | -             | -     | 30    |
| Izmēru stabilitāte (garumā & platumā)                                                                      | EN 1107-2         | %                | -             | -     | 1     |
| Gaisa caurlaidības pretestība                                                                              | EN 12114          | m³/(m² h 50Pa)   | -             | -     | 0,1   |
| Vēja necaurlaidīgs                                                                                         | -                 | -                | Jā            | -     | -     |

(\*): uz minerālvati un koku

Mūsaprāt, iepriekš minētais produkts atbilst kritērijiem, kas to ļauj klasificēt kā 'izstrādājumu' (REACH, 3. panta 3. punkts). Parastas vai saprātīgi paredzamas lietošanas laikā nav sagaidāms, ka no šī produkta izdalīsies vielas. Minētais izstrādājums, ciktāl mums tas zināms, nesatur vielas, kas pārsniegtu likumā noteiktās robežvērtības un kas būtu iekļautas ECHA timeklā vietā publicētajā kandidātvielu sarakstā, kuras uzskatāmas par ļoti kaitīgām (SVHC).



Spēkā stāšanās datums: 08/11/2021

Pirmā CE: 23/11/2005



DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.  
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

tyvek.info@dupont.com

Tel +352 3666 5885

www.building.dupont.com

Dažas testu metodes ir izmainītas pamatojoties uz EN 13859-1: 2010 & EN 13859-2: 2010 un/vai saskaņā ar DuPont ISO 9001:2015 sertificēto kvalitātes sistēmu (lai iegutu sīkaku informāciju, sazinieties ar reģionālo DuPont pārstāvi). Šī informācija atbilst arī mūsu izpratnei par šo jautājumu. Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 305/2011 (2011. gada 9. marts), ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK. Tā nav paredzēta, lai ar to aizstātu visa veida testus, kas jums vērtētu būt jāveic, lai noteiktu cik mūsu produkti jums ir atbilstoši, ja tos izmantojat citam vajadzībam nekā izklāstīts šajā dokumentā. Šī dati laiku pa laikam var tikt mainīti, jo tiek ieguta arvien jauna informācija un pieredze. Sakāra ar to, ka mēs nevaram paredzēt visas iespējamās gala lietošanas apstākļu variācijas, DuPont nedod nekādu garantiju un neuzņemas atbildību saistībā ar šīs informācijas izmantošanu, ja produkts tiek lietots citiem mērķiem, nevis tiem, kas minēti šajā dokumentā. Nekas šajā publikācijā nevar tikt uzskatīts par atļauju, saskaņā ar kuru var darboties, vai ieteikumu parkāpt kādas ar patentu noteiktas tiesības. Pēc pieprasījuma ir pieejama arī informācija par produktu drošību. Šī datu lapa ir drukats dokuments, kas ir derīgs bez paraksta.